

Heißprägen-Metallic-OF-06

Überdruckbares Heißpräge-Transferprodukt



Charakteristik

- Überdruckbarkeit mit konventionell trocknenden und UV-härtenden Druckfarben
- Durchschnittlich 40 Dyne (400 µN) nach dem Prägen
- Gute Haftung zum Bedruckstoff
- Für feine-, mittlere- und flächige Motive

Anwendungsbereiche

- Geeignet für PET/OPP-Kaschierungen
- Ungestrichene-, gestrichene, strukturierte- und raue Papiere und Kartons

Verarbeitungsparameter

- Hub- und Tiegelpressen: 100 °C - 150 °C
- Zylinderpressen: 110 °C - 160 °C
- Rotationsmaschinen: 170 °C - 220 °C

Verfügbare Farben



○ G-220



○ G-338



○ S-01

- Standardprodukt. Meistens auf Lager.
- Diese Produkte sind auf Bestellung verfügbar. Kleine Mengen können vorhanden sein. Es gilt eine Mindestbestellmenge.

Die hier dargestellten Farben dienen nur als Anhaltspunkt, sind technisch erzeugt und nicht verbindlich. Bitte fragen Sie nach einem unserer Original-Farbfächer für dieses Produkt. Weitere Farben und Glanzgrade sind auf Anfrage erhältlich.

Formate

Kerngrößen

1 Zoll Papp- und Kunststoffkern
sowie 3 Zoll Pappkern

Produktbreiten

wenige Millimeter bis mehr als
einen Meter möglich

Laufmeter pro Rolle

in Abhängigkeit von Wicklung und
Materialdicke bis 6.000 Meter
möglich.

Zertifikate

REACH
SVHC



sqts⁺

FDA
APPROVED



94/62/EC



All unsere Produkte verfügen unter optimalen Transferbedingungen über einen hohen bis sehr hohen Glanz (ausgenommen Satin- und Mattprodukte) und eine hohe Abrieb- und Scheuerfestigkeit. Da diese Werte jedoch von vielen Produktionsparametern und nicht zuletzt dem verwendeten Substrat und Druckprozess abhängig sind, können wir hier keine Messwerte angeben.

Alle Produkte von United Transfer wurden für ihre jeweiligen speziellen Anwendungsbereiche entwickelt. Die Erfahrung zeigt aber, dass Substrate, Druckmaschinen und Betriebsbedingungen variieren können. Deshalb werden die Anwender unserer Produkte dringend gebeten, mithilfe von Testdrucken unter Produktionsbedingungen zu verifizieren, ob die gewählten Produkttypen für ihre spezifischen Anwendungen geeignet sind. Zu diesem Zweck sind Muster auf Anfrage bei uns erhältlich. Wenn Sie Hilfe benötigen, stehen wir Ihnen gern mit Rat und Tat zur Verfügung.

Für die sichere Aufbewahrung empfehlen wir das Produkt in der originalen Verpackung zu belassen, kühl, trocken und ohne direkte Sonneneinwirkung zu lagern. Das Produkt sollte innerhalb einem Jahr nach angegebenen Produktionsdatum verarbeitet werden.

Alle Informationen und Empfehlungen werden von uns auf der Grundlage unserer praktischen Erfahrung in gutem Glauben – jedoch ohne Gewähr – gegeben. Wir verweisen auf unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.unitedtransfer.com

TRANSFER ON A NEW LEVEL